

アイテム別品質試験項目表

3) ウィンドブレーカー・トライアルコート・ウィンドパンツ・コート (表地)

依頼先/担当者

試験依頼日

※物性試験は、1色をピックアップし、染色堅牢度試験は、指定項目を全色行なって下さい。

※展開シーズン/用途は必ず記入して下さい。

シーズン

サンプル用 / 本生産用

今回試験依頼したい素材名/品番

担当者

※依頼したい試験項目.....○

※試験カラー...色番/色名

項目	方法	基準		条件	/	/	/	/	/	/
		○	○							
物性	引き裂き強さ	JIS-L-1096 ベンジウム法	○	10N以上						
物性	磨耗強度	JIS-L-1096 ユニバーサル法	○	10000回以上 (平面法)						
物性	滑脱抵抗力	JIS-L-1096 A法	○	3mm以下	厚地:117.7N (12kg)・薄地:49.0N (5kg) #60糸使用					
物性	寸法変化率	JIS-L-0217 103法 吊り干し	○	-5~5%	1洗後/3洗後/5洗後					
物性	スナッグング	JIS-L-1058 A法	○	3級以上	化学繊維/極細繊維の場合					
物性	はっ水度	JIS-L-1092 スプレー試験	○		103法:1洗後・10洗後 402法石油系溶剤:5洗後					
物性	透湿度	JIS-L-1099 A-1法	○							
物性	耐水度	JIS-L-1092 A法	○		103法:1洗後・10洗後 402法石油系溶剤:5洗後					
			淡色	濃色	※基本的には添付白布は綿とポリエステルを使用					
堅牢度	耐光	JIS-LI-0842	○	○	3級以上					
堅牢度	汗耐光	JIS-LI-0848 B法	○	○	3-4級	酸性・アルカリ性				
堅牢度	洗濯	JIS-L-0844 A-2法		○	汚染 3級	合成洗剤(市販品)				
堅牢度	汗	JIS-L-0848		○	汚染 3級	アルカリ性				
堅牢度	摩擦	JIS-L-0849		○	乾燥3-4級 湿潤2-3級	乾燥・湿潤				
堅牢度	色泣き	大丸法		○	4-5級	綿布・ポリエステル布				
堅牢度	色泣き	大丸法 準用 石油系溶剤		○	4-5級	綿布・ポリエステル布				
堅牢度	酸化窒素ガス	JIS-L-0855 強試験	○	○	4級					
堅牢度	貯蔵中昇華	JIS-L-0854		○	4級	試料がポリエステルの場合のみ				
堅牢度	ドライクリーニング	JIS-L-0860		○	汚染 3級	準用 石油系溶剤使用				

※基準に満たない項目に対しての見解/改善への対応

.....

商品品质试验项目表

3) 运动服, 大衣, 裤子, 上衣(主面料)

测试机构/担当

委托日

※物理性质测试只测一个颜色, 色牢度要测试全色。

※季节, 用途请务必及记录清楚

季节

打样用 / 大货用

本次委托测试的材料/款号

担当

※委托测试项目... ..○

※测试颜色...色号 / 色名

项目	方法	基准	条件	/	/	/	/	/	/	/
物理性质	撕裂	JIS-L-1096 ヘンジュラム法	○	10N以上						
物理性质	磨损强度	JIS-L-1096 ユニバーサル法	○	10000回以上	(平面法)					
物理性质	抗滑脱力	JIS-L-1096 A法	○	3mm以下	厚面料: 117.7N (12kg)・薄面料: 49.0N (5kg) 使用#60线					
物理性质	尺寸变化率	JIS-L-0217 103法 吊干	○	-5~5%	1洗后/3洗后/5洗后					
物理性质	舒适度	JIS-L-1058 A法	○	3级以上	化纤, 极细纤维的情况下					
物理性质	弹水度	JIS-L-1092 喷雾测试	○		103法: 1洗后・10洗后 402法石油系溶剂: 5洗后					
物理性质	透湿度	JIS-L-1099 A-1法	○							
物理性质	耐水度	JIS-L-1092 A法	○		103法: 1洗后・10洗后 402法石油系溶剂: 5洗后					
			浅色	深色						
坚牢度	耐光	JIS-LI-0842	○	○	3级以上					
坚牢度	汗耐光	JIS-LI-0848 B法	○	○	3-4级	酸性				
坚牢度	洗涤	JIS-L-0844 A-2法		○	污染 3级	合成洗涤剂 (市场销售品)				
坚牢度	汗	JIS-L-0848		○	污染 3级	碱性				
坚牢度	摩擦	JIS-L-0849		○	干燥3-4级 湿润2-3级	干燥/湿润				
坚牢度	褪色	大丸法		○	4-5级	棉布, 涤纶布				
坚牢度	褪色	大丸法 准用 石油系溶剂		○	4-5级	棉布, 涤纶布				
坚牢度	氮氧化合物	JIS-L-0855 强测试	○	○	4级					
坚牢度	储藏升华	JIS-L-0854		○	4级	面料为涤纶时才使用				
坚牢度	干洗	JIS-L-0860		○	污染 3级	准用 石油系溶剂使用				

※不合格项目的见解, 改善方法

---



---



---